

Z225110

SCHIUMA POLIURETANICA PER PISTOLA B3

Bombola da 750 ml

Caratteristiche

Schiuma Poliuretana monocomponente autoespandente i cui propellenti, esenti da CFC, non sono dannosi per lo strato d'ozono. Reticola per reazione con la umidità atmosferica.

Modo d'uso e applicazione

Idoneo per coibentare, riempire, insonorizzare, calafatare, arginare, isolare e fissare.

E' particolarmente indicato per isolare e coibentare stipiti e porte, finestre ed abbaini, tubi di portata acqua e gas, celle frigorifere, oltre che per l'incollaggio di perlinato.

Non aderisce su PP, PE, TEFLON; non resiste all'esposizione alla luce solare.

Agitare bene prima dell'uso. Le superfici ben pulite e sgrassate, possono essere inumidite prima dell'applicazione per migliorare l'adesione e la reticolazione.

Applicare tenendo la bombola rivolta verso il basso si ottiene una espansione circa doppia rispetto al volume del prodotto appena erogato.

Applicazione

Agitare bene prima dell'uso. Le superfici ben pulite e sgrassate, possono essere inumidite prima dell'applicazione per migliorare l'adesione e la reticolazione. Applicare tenendo la bombola rivolta verso il basso: si ottiene una espansione circa doppia rispetto al volume del prodotto appena erogato. Per successive applicazioni pulire immediatamente l'ugello di erogazione e l'eventuale pistola.

Dati tecnici

Colore	Giallo chiaro
Formazione pelle	12 - 16 min.
Possibilità di taglio	30 - 40 min.
Resistenza a trazione	11 N/cm ²
Resistenza a compressione	2 N/cm ²
Conduttività termica	30 mW/m ² K
Temperature operative	-50 ÷ +90 °C
Temperature all'applicazione	+5 ÷ +30 °C
Peso specifico	25 - 30 kg/m ³

Stoccaggio

12 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi.

Avvertenze

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Non perforare a bruciare dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente.

