

Z225150
SCHIUMA POLIURETANICA ADESIVA

Bombola da 750 ml

Easy Dasy è una schiuma adesiva poliuretanic monocomponente, con caratteristiche di riempimento, adatto per l'incollaggio di superfici leggermente non uniformi.

Classe di resistenza al fuoco B2 (DIN4102)

Vantaggi

- Incollaggio di diverse tipologie di materiali e pannelli
- L'applicazione può essere completata velocemente (tempo di polimerizzazione)
- Una bombola è sufficiente per l'incollaggio di pannelli di una superficie di 14m² circa
- Isolamento termico ed acustico
- Ottima stabilità (Esente da ritiro e post espansione)
- Incollaggio di tutte le tipologie di materiali (eccetto PE, PP, PTFE e silicone)
- Resistente a molti solventi, vernici e prodotti chimici
- Ottima resistenza all'invecchiamento, non marcisce, proteggere dai raggi UV
- Impermeabile (ma non resistente all'acqua)

Campi di impiego

- Incollaggio di diverse tipologie di pannelli isolanti, su un'ampia varietà di superfici
- Incollaggio di pannelli di cartongesso
- Incollaggio di materiali sintetici
- Riempimento di cavità
- Fissaggio scatole elettriche

Dati tecnici

Easy Dasy aderisce sui principali materiali dei pannelli e degli isolanti per uso in edilizia quali: polistirene espanso ed estruso EPS e XPS, poliuretano, lana di roccia, truciolare, fibra di legno, cartongesso; aderisce su sottofondi edili quali muratura in laterizio, calcestruzzo, intonaco, metallo (pulito, non verniciato), legno, cemento cellulare, metalli non verniciati. La muratura deve essere asciutta e priva di polvere e oli, su muratura friabile o pitturata eliminare gli strati di pittura fino ad ottenere un sottofondo stabile, su fondi che sfarinano lavare con acqua in pressione e applicare un primer consolidante a base acrilica.

colore	Beige
tempo di indurimento superficiale (fuori polvere)	12 min. (20°C 60% U.R.)
tagliabile dopo (strato di 3 cm)	30 min. (20°C 60% U.R.)
temperatura di utilizzo	0°- 35°C - temp. minima della bombola 5°C
indurimento completo	24 ore
resistenza alla temperatura	da -60° a +100°C
resistenza a compression	40 kg/dm ²
densità	28 kg/m ³
classe di reazione al fuoco DIN 4102	B2
classe di reazione al fuoco DIN EN 13501-1	E

ADESIONE - Risultati di prova secondo standard ETAG 004 - Eseguiti da laboratorio accreditato condizioni standard 23°C - 50% U.R



Z225150

SCHIUMA POLIURETANICA ADESIVA

Bombola da 750 ml

Adesione su calcestruzzo	
spessore 8mm	1,56 kg/cm ²
spessore 15mm	1,45 kg/cm ²
spessore 20mm	1,56 kg/cm ²
Adesione su Polistirolo EPS	
spessore 8mm	0,95 kg/cm ²
spessore 15mm	1,18 kg/cm ²
spessore 20mm	0,91 kg/cm ²
Adesione su mattone laterizio	1,95 kg/cm ²
Adesione su legno	1,77 kg/cm ²
Adesione su legno	1,69 kg/cm ²
Adesione su Poliuretano espanso	0,97 kg/cm ²

Certificazioni

- Prodotto in stabilimento con sistema qualità certificato ISO 9001/EN 29001



- CONFORME AI REQUISITI ETAG 004

- Certificato LEED®



- AUTOESTINGUENTE B2 - E (DIN EN 13501)

- NON CONTIENE FORMALDEIDE

Modo di utilizzo

Utilizzo su pannelli isolanti e di cartongesso:

- applicare del nastro maschera sull'area adiacente per evitare di sporcarla. Non applicare in presenza di vento
- Le superfici devono essere pulite e prive di polvere e grasso, ma possono essere umide. Residui di altri materiali devono essere rimossi e se necessario applicare del primer (ad es. su vecchio intonaco)
- Applicare la pistola alla bombola. Agitare la bombola almeno 30 volte per far sì che il propellente si mescoli con l'adesivo
- Usare la valvola della pistola per regolare la fuoriuscita dell'adesivo e realizzare un cordolo della dimensione corretta (diametro 30 mm)
- Applicare Easy Dasy a cordoli sui pannelli
- Allontanare l'ugello di fuoriuscita di ca 1-2 cm dalla superficie
- Applicare partendo dal perimetro della superficie del pannello, lasciando circa 3 cm di distanza dal bordo. Riempire a zig-zag l'area interna al perimetro e assicurarsi che ca il 40% della superficie sia ricoperta di adesivo
- Pannelli leggeri possono essere incollati immediatamente dopo l'applicazione dell'adesivo entro un massimo di 8 minuti
- Per l'applicazione di pannelli più pesanti aspettare circa 4-8 minuti
- Pressare il pannello isolante sulla superficie per 30-60 secondi. I pannelli più pesanti dovrebbero essere bloccati o supportati per ca 60 minuti.
- La distanza tra i pannelli può essere riempita con Easy Dasy
- La schiuma in eccesso può essere rimossa con un taglierino
- Se lo spessore medio dell'incollaggio è più di 15 mm è consigliabile l'utilizzo di un fissaggio meccanico in aggiunta

Applicazione in caso di incollaggio di pareti divisorie interne con blocchi rettificati o tipologie simili:

Z225150

SCHIUMA POLIURETANICA ADESIVA

Bombola da 750 ml

- Indicato per muri non portanti
- Assicurarsi che i blocchi di AAC o pietra siano privi di polvere
- Se necessario, usare un Primer per migliorare l'adesione
- Applicare Soudabond Easy in 2 cordoli sulla parte superiore delle pietre
- Nessun tempo di attesa nei lavori
- La distanza tra le pietre può essere riempita con Easy Dasy